

מספר המוצר 0296

רויגום 3 - L

שמן תהליך לתעשיית הגומי

תיאור המוצר

שמן תהליכי עם תכולה גבוהה של שמנים נפטנים.

שימוש מומלץ

שמן תהליך לתעשיית הגומי ולתעשיות שונות.

תכונות אופייניות

שטת בדיקה	נתון אופייני	תחום המידה	יחידת מידה	תכונה
	צלול			מראה
ASTM - D - 1500	1.5	1-3		צבע
ASTM - D - 1298	0.901	0.895-0.910	גרם לליטר	צפיפות ב- 15 ° C
ASTM - D - 445	22	20-25	סנטיסטוקס	צמיגות ב- 40 ° C
ASTM - D - 445	3.7	2-6	סנטיסטוקס	צמיגות ב- 100 ° C
ASTM - D - 97	- 42	- 33	° C	נקודת נזילות
ASTM - D - 92	163	140-180	° C	טמפרטורת הבזקה
ASTM - D - 2622	0.03			תכולת גופרית
	15	12-18	%	ארומטים
	42	33-43	%	נפטנים
	43	42-51	%	פרפינים

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש.
- אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.
- הרחק מכל מקור אש.

בטיחות ואיכות הסביבה

- אינו רעיל ואינו נדלק בקלות.. בתנאים מסוימים עלול להדלק.
- מומלץ להרחיקו ממקורות אש גלויה וניצוצות ולנקוט באמצעי זהירות מתאימים.
- אנא עיין בדפי הבטיחות (MSDS) לפני השימוש. ניתן להשיגם מהחברה.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.
- לפרטים נוספים:
- מזכירת אגף כימיקלים : טלפון: 04-8352090 פקס : 04-8670006